BJELIN

TEHNILINE ANDMELEHT

Bjelin Combi Foam parkettpõrandate alusmaterjal niiskustõkkega

Kood: 20425 (15 m2 rull) / 20426 (50 m2 rull)

Bjelin Combi Foam koosneb vananemiskindlast suletud pooridega vahtpolüetüleenist, mis on kuum-lamineeritud 0,025 mm paksuse polüetüleenkilega (HDPE), millel on 200 mm ülekate. Uus väljaarendatud peen pooride struktuur tagab suurepärase survetugevuse ja heliisolatsiooniomadused. Bjelin Combi Foam vähendab löögimüra, tõkestab niiskust ning aitab tasandada aluspinda. Combi Foam paigaldatakse polüetüleenkilega pool allapoole. Betoonpõranda suhteline õhuniiskus peab olema alla 95%.

TOOTE OMADUSED

- Kõrge veeaurukindlus
- Peen pooride struktuur tagab suurepärased füüsikalised omadused
- Tõhus löögimüra summutamine – paranemismõõt ΔLw on -20 dB
- Kerge, tugev ja paindlik
- Vananemiskindlus > 50 aastat
- Sobib ideaalselt ujuvale parketile, Woodura ja Nadura põrandatele
- Kõrge survekindlus ja väga hea mõõtmete stabiilsus
- 100% taaskasutatav
- Lõhna- ja tolmuvaba

KASUTUSALA

• Sobib kasutamiseks juhtudel, kui parketi või Woodura ja Nadura põrandate ning liigse niiskusesisaldusega betoonpõrandate vahele on vaja niiskustõkkekihti.
• Täiendavat aurutõket pole vaja.
• Paigaldatakse ülekattega, kasutades servas olevat üleulatuvat PE-kilet.
• Suletud pooridega PE-vahukiht koos PE-kilega tagab väga kõrge veeaurutakistuse.

KAITSEB PÕRANDAT KAHJUSTUSTE EEST – SUURENDAB KASUTUSMUGAVUST			
Kaitse tõusva niiskuse eest	Sammumüra vähendamine	Löögimüra vähendamine	Sobib põrandaküttele

Üldandmed	15 m² pakend	50 m² pakend
Paksus (mm)	2	2
Rulli laius (mm)	1000	1000
Laius koos ülekattega (mm)	1200	1200
Pikkus (m)	15	50
Pakendi suurus (m²)	15	50

Omadused vastavalt standardile EN 16354	Standard	Väärtus
Paksus	SP 1116	2 mm
Tihedus	ISO 845	30 kg/m³
Löögimüra summutamine (IS)	SS-EN ISO 140-8 SS 02 52 67 SS-EN ISO 717-2	20 dB
Survetugevus (CS)	EN 826 + A.3.7	> 20 kPa
Punktikohane vormitavus / aluspinna tasandusvõime (PC)	EN ISO 868 + A.3.6	1,5 mm
Veeauru difusioonitakistus (SD)	SS0212582	> 42,5 m
Soojustakistus (R)	DIN 52612 ISO 2581	0,04 m² K/W



