

Ter Hürne õlitatud pinnaga laudparkettide hooldusjuhend – kasutus eluruumides

Ennetavad meetodid

Hoonesse sissepääsude juures tuleb kasutada tõhusaid ja sobiva suurusega porimatte (min 3-4 sammu pikk) ning neid tuleb regulaarselt puhastada või välja vahetada. Tõhusad porimatid püüavad kinni suurema osa mustusest ja vähendavad põranda mehhaanilist kulumist.

Defektsete või puuduvate kaitsetega toolijalad, aga ka sobimatud toolirattad kahjustavad parketti ja parketi pinnaviimistlust. Soovitame tungivalt kasutada sobivaid tooli- ja mööbljalgu, mis ei kahjusta põrandakatet (scratchnomore) ning pehmest kummist tooli/mööblirattaid (tüüp W vastavalt standarditele DIN EN 12528 ja 12529). Tooli- ja mööbljalgade vildist kaitseid tuleb regulaarselt puhastada ja kulunud kaitseid välja vahetada.

Raskeid mööbliesemeid teisaldades ära lohista neid mööda põrandapinda, vaid tõsta neid!

Paigaldusjärgne puhastus/igapäevane hooldus

Ehitusjärgse ja igapäevase mustuse eemaldamiseks lahjendage soovitatav puhastusaine veega vahekorras 1:200 ja pühkige põrand kergelt niiske mopiga. Peske määrdunud mopp ja väänake see korralikult välja. Lahtise tolmu ja kergema mustuse eemaldamiseks sobib Spraymax, mis eemaldab mustuse kiirelt ja tõhusalt.

Soovitatav puhastusaine

Wood Care for oiled floors / Wood Care õlitatud puitpõrandatele

Tähelepanu!

Valge õliga viimistletud pindadele kasutage Wood Care for oiled floors white / Wood Care valge õliga puitpõrandatele.

Intensiivne puhastus

Eemaldage lahtine mustus harjaga pühkides või tolmuimejaga.

Kasutage soovitatavas lahjenduses puidu ja korgi intensiivpuhastusvahendit (Intensive Cleaner for Wood and Cork). Kandke puhastuslahus põrandale, kasutades Padmasterit koos soovitatud padjaga, ning lahustage mustus ja hooldusvahendite jäägid koheselt pühkides. Suuremate pindade puhul kasutage Padmasteri asemel monoketasmasinat SRP või Floorboyt, vältides seejuures loike. Koguge kogu määrdunud lahus koheselt märg-/kuivtolmuimejaga (nt Spay-puhastusmasin kõva põrand adapteriga), erandjuhtudel võib kasutada kuivi, imavaid moppe. Seejärel eemaldage puhastusvahendi jäägid puhta veega kergelt niiske mopi abil. Pärast intensiivpuhastust on vaja pind uuesti õlitada niipea, kui pind on täielikult kuivanud.

Soovitatav lahuse kontsentratsioon

1:1 – 1:3

Soovitatav puhastusketas

Roheline

Tähelepanu!

Puhastage põrandat alati osade kaupa. Võimalusel tehke puhastamist kahekesi, kusjuures esimene inimene lahustab hoolduskile ja teine imeb tolmuimejaga tekkinud musta lahuse koheselt kokku. Ärge niisutage tundlikke alasid (nt lakitud või naturaalselt mööblit ja uksi) puhastuslahusega.

Enne puhastust teipige kinni kõik põrandal olevad metallpinnad, paisumisvuugid/üleminekuprofiilid jne. Piirake imbumisaega absoluutse miinimumini ja ärge kunagi jätke põrandat pikemaks ajaks märjaks.

Esmalt kontrollige põrandapinda lahtiste vuukide osas. Klassikalist märgpuhastust tuleks võimalusel vältida.

Hooldusvajadus sõltub põranda kasutuskoormusest ja kulumisastmest:

- a) Väikese kasutuskoormusega põrandad (nt elu- ja magamistoad; väiksemad kontorid, kus kliente ei käi) - üks või kaks korda aastas.
- b) Keskmise kasutuskoormusega põrandad (nt koridorid, trepikojad; kontorid, mida külastavad kliendid) - vastavalt vajadusele iga 3 kuni 6 kuu tagant, suurema koormusega kohtades sagedamini.
- c) Suure kasutuskoormusega põrandad (nt restoranid, kauplused, kaubamajad, koolid ja tantsupõrandad) - iga 4 kuni 8 nädala tagant, eriti suure kasutuskoormusega kohtades vajadusel ka sagedamini.

Premium Care õliga uuesti õlitamine

Alustuseks on vaja puitpõrand põhjalikult puhastada. Pärast põranda täielikku kuivamist tuleks kogu pind töödelda Premium Care õliga. Kandke Premium Care õli ühtlaselt ja õhukese kihina põrandale ebemevaba lapiga. Pärast õli 15-minutilist imendumist poleerige õlikiht täielikult, eemaldades seeläbi kogu liigse õli. Soovitame kasutada monoketasmasinat (nt Dr. Schutz SRP1) või Floorboy poleerimismasinat valge poleerimiskettaga. Pärast poleerimist peaks põrand olema ühtlaselt satiinmatt. Vajadusel poleerige liigne õli kohe imavate lappidega. Pärast kuivamist (vähemalt 12 tundi) saab põranda uuesti kasutusele võtta.

Tähelepanu:

Valgete õlitatud pindade puhul kasutage Euku Refresher Classic white'i. See on parim viis oma valge pigmendiga põranda värskendamiseks.

Ei ole soovitatav põrandatele, mis ei anna värvile sügavat tulemust.

Plekkide, kontsajälgede ja kriimustuste eemaldamine

Osaliseks parandamiseks, nt kriimustuste parandamiseks, tuleks kasutada Premium Care Oil/euku refresher classic white puhastusvahendit. Selleks peab pind olema puhas, kuiv ja rasvavaba. Kandke õli otse põrandale ja jaotage see õhukeselt ja ühtlaselt valge poleerimispadjaga laiali. Eemaldage liigne õli vildi või puuvillase lapiga.

Eemaldage rasvased plekid, kontsajäljed ja kangekaelne mustus lahjendamata puhastusvahendi ja kriimustusvaba valge poleerimispadjaga. Seejärel pühkige põrandat puhta vee ja kergelt niiske mopiga, kuni kogu mustus ja puhastusvahendi jäägid on täielikult eemaldatud.

Soovitatav puhastusaine

Wood Care for oiled floors / Wood Care õlitatud põrandatele

Olulised märkused

Puit- ja korkpõrandad ei tohiks kunagi olla märjad ega isegi niisked pikka aega, sest need imavad vett ja võivad seetõttu muuta kuju või muutuda halliks. Seetõttu tuleks igapäevasel puhastamisel alati hoolitseda selle eest, et puhastataks kas kuivalt (mopi või tolmuimejaga) või ainult kergelt niiskelt (st hästi välja väänatud mopiga), veendudes, et ei tekiks "lompe". Värskest paigaldatud põrandaid tuleks esimese 1-2 nädala jooksul puhastada kuivalt.

Puit- ja korkpõrandad reageerivad ümbristevatele tingimustele (eriti suhtelisele õhuniiskusele) vastavalt niiskuse muutustele. See põhjustab kas kokkutõmbumist (madala õhuniiskuse korral) või paisumist (kõrge õhuniiskuse korral) koos tagajärgedega (nt pragude teke). Seetõttu veenduge, et ruumis, kus on paigaldatud puit- või korkpõrandad, oleks suhteline õhuniiskus aastaringselt umbes 20 °C juures vaid 50–60%RH.

Vajadusel võtke meetmeid ruumi ventileerimiseks/kütmiseks või õhuniiskuse suurendamiseks. Õige õhuniiskus (vahemikus 35 – 65%RH) avaldab positiivset mõju teie põrandale, puidust mööblile, muusikariistadele, maalidele ja samuti teie isiklikule heaolule.

Värvilised tooted (nt juuksevärvid, haavade desinfitseerimisvahendid, trükised) ja kokkupuude plastifikaatoritega (nt mustast kummist) võivad põhjustada pinna pöördumatut värvimuutust. Seetõttu vältige põranda kokkupuudet selliste toodetega.

Peamine soovitus erinevat tüüpi põrandate puhul on kaitsta liikuvate toolidega alasid sobivate kaitsemattidega – soovitus kehtib nii äri- kui ka erasektoris.

Metalliga kokkupuude võib puitpõrandatele vee sattumisel põhjustada värvimuutust (puit muutub mustaks, näiteks metallist kuusejalad, metallist lillepotid jms.). Vältige puitpõranda kokkupuudet metalliga plastkaitsete abil.

Tööstuslikult eelnevalt õlitatud ja paigaldusvalmis puitpõrandatel tuleb vuugid pärast paigaldamist õlitada, et vältida vee sissetungimist.

Ujuvalt paigaldatud põrandakatete puhul vältige liigse vee kasutust.

Aurupuhastusmasinate kasutamine ei ole soovitatav, kuna need võivad põrandat pöördumatult kahjustada!

Palun tutvuge ka ülalmainitud toodete kasutusjuhenditega!

Käesolev puhastus- ja hooldusjuhised sisaldab üldiseid soovitusi põranda hooldamiseks ning on koostatud pärast põrandatootjatega konsulteerimist, võttes arvesse konkreetsele hoonetele kehtestatud nõudeid. Andes need puhastus- ja hooldusjuhised oma kliendile, järgib põrandaspetsialist uue põranda paigaldamisel DIN 18 356 (puit- ja parkettpõrandad) ja 18 365 (põrandakatetega töötamine) norme. Kui teil on lisaküsimusi põrandate puhastamise ja hooldamise kohta või olete huvitatud teiste põrandate puhastusjuhistest, võtke palun ühendust meie tehnilise nõustamise osakonnaga või külastage meie veebisaiti aadressil www.dr-schutz.com.